

Fiche Technique

Édité le 07/06/2026



Référence	73A856
Désignation	COPYRIGHT Papier A4 80g blanc Qual C x500f CIE145
Libellé	
Caractéristiques	<p>ISO 9001 ISO 14001 PAPER BY NATURE</p> <p>Grammage 80 g/m2</p> <p>Epaisseur 100 microns</p> <p>Main 1,27 cm3/gr</p> <p>Longueur de rupture L.6000 T.2800 m</p> <p>Charge de rupture L.7,2 T.3,3 kg/15mm</p> <p>Résistance a la traction L.2,4 T.5,4 %</p> <p>L.50 T.56 g Déchirure</p> <p>Indice de déchirure L.6,1 T.6,9 mN.m2/g</p> <p>2,8 kg/cm2 Eclatement</p> <p>Indice d'éclatement 3,4 Kpa.m2/g</p> <p>L.150 T.30 n Double plis</p> <p>Rigidité.kodak L.0,44 T.017 Mn.m</p> <p>Stabilité dimensionnelle L.00 T.2,5 %</p> <p>F.50 T.30 BEKK Lissé.</p> <p>F.16 T.16 n Denisson</p> <p>23 23 g/m2 Cobb(60)</p> <p>Coefficient de friction F.35 F.35</p> <p>Porosité bendtsen 900 ml/minute</p>
Caractéristiques environnementales	SANS CHLORE ÉLÉMENTAIRE- ECF
Code EAN	8437002665807
Page catalogue	

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com